



NATURAkalk FLEXSEAL

Fugenfüller auf Polyurethanbasis

NATURAkalk

Technische Daten

Aushärtungsgeschwindigkeit [/ 24h a 23°C / 50% U.R.]	4 mm
Dichte [gr/cm³]	1,40 ±0,02
Elastizitätsmodul (100%) [N/mm²]	0,6 (DIN 53504)
Farbe	bianco, grigio / weiß, grau
Härte	Shore A 35/40 (DIN 53505)
Lagerung	12 mesi (+5° C / +25° C)
Lieferung	cartucce da ml 310 (scatole da 12 cartucce)
Material	poliuretano igroindurente
Maximale Gesamtverformung [+/-]	±15% (dinamico)
Reichweite mit einer Kartusche	con fessura di 5 mm = 15 m, con fessura di 8 mm = 6 m
Reissdehnung	>/= 300 % (DIN 53504)
Reisskraft [N/mm²]	1,5 (DIN 53504)
Rückstellvermögen [%]	80 (DIN 552458)
Staubtrocken [23°C / 50% U.R.]	~ 70' a 23 (50 % U.R.)
Temperaturbeständigkeit [°C]	-40 / +80
Verarbeitungstemperatur [°C]	+5 / +35
Viskosität	Thixotrop

Lieferform

Art.Nr.	Volumen [Inhalt]	Katalog Beschreibung	Maßeinheit	Stk / Kar	Netto kg / Stk	Netto kg / Kar
NKFLEXB	310 ml weiß	Verbrauch ~ 15m mit einer Fugenbreite von 5mm	ST	12	0,31	3,72
NKFLEXG	310 ml grau	Verbrauch ~ 15m mit einer Fugenbreite von 5mm	ST	12	0,31	3,72