



SOLITEX FRONTA WA

Hoch reißfeste Unterdeck- / Unterspannbahn

Vorteile

- ✓ Sehr robust: Starker, 3-lagiger Aufbau
- ✓ Trockene Bauteile: porenfreie TEEE-Funktions-Membran transportiert Feuchte aktiv nach außen ab
- ✓ Leicht zu verarbeiten: Hohe Nagelausreißfestigkeit
- ✓ Anwendung hinter geschlossenen Fassaden
- ✓ 3 Monate Freibewitterung

Anwendungsbereich

Einsatz als Wandschalungsbahn hinter geschlossenen Fassaden.
Verlegung auf Schalungen, Holzwerkstoffplatten sowie allen matten- und plattenförmigen Wärmedämmstoffen.

Technische Daten

Dampfdiffusionswiderstandszahl [μ]	110
Brandverhalten [EN 13501]	E
Brandkennziffer (CH)	5.2
Dauerhaftigkeit nach künstlicher Alterung	superata / bestanden
Dehnung längs [%]	85 %
Dehnung längs gealtert [%]	70 %
Dehnung quer [%]	85 %
Dehnung quer gealtert [%]	70 %
Farbe	nero / schwarz
Flächengewicht [g/m ²]	100
Freibewitterung [Monate]	3 Monate
Höchstzugkraft längs [N/5 cm]	210
Höchstzugkraft längs gealtert [N/5 cm]	190
Höchstzugkraft quer [N/5 cm]	140
Höchstzugkraft quer gealtert [N/5 cm]	120
Kaltbiegeverhalten [°C]	-40
Materialgarantie, hinterlegt	sì / ja
Schutz- und Deckvlies	Polypropylen-Mikrofaser
sD-Wert [m]	0,05
Temperaturbeständigkeit [°C]	continua / dauerhaft -40 / +100
Wärmeleitfähigkeit λ [W/mK]	0,04

Membran	TEEE, monolithisch
CE-Kennzeichnung	vorhanden
Widerstand gegen Wasserdurchgang [EN 1928]	W1
Widerstand gegen Wasserdurchgang gealtert [EN 1928]	W1
Weiterreißwiderstand quer [N]	140
Weiterreißwiderstand längs [N]	110
Wassersäule [mm]	10.000
Wasserdichtheit Nähte mit connect Verbindungen und bei Verklebung mit TESCON VANA	W1
Dicke [mm]	0,45

Lieferform

Art.Nr.	Format	Maßeinheit	m² / Rol	m² / Pal	Rol / Pal	Netto kg / m²	Netto kg / Rol
PCSXWA	50 x 1,50 m	M²	75	1500	20	0,1	7,5

Funktionsweise

SOLITEX FRONTA WA Wandschalungsbahnen sind mit monolithischen, porenfreien, feuchteaktiven Funktionsmembranen aus TEEE neuester Technologie ausgestattet.
Sie bieten deutlich höhere Bauteilsicherheiten als herkömmliche mikroporöse Bahnen.



- bzw. Dämmung sowie als Wandschalungsbahn auf Schalungen aus Massivholz oder Holzwerkstoffplatten verlegt werden.
- Sie verhindert die oberflächennahe Durchströmung von hinterlüfteten Konstruktionen mit kalter Außenluft und sorgt für eine optimale Wirkung der Wärmedämmung.

Schlagregen

Die SOLITEX FRONTA WA erfüllt aufgrund ihres guten Schutzes vor Schlagregen und ihrer Nagelausreißfestigkeit auch hohe Anforderungen an die Sicherheit der Konstruktion während der Bauphase.
Die Bahn kann hinter geschlossenen Fassaden mit mind. 20 mm Hinterlüftung eingesetzt werden.

Keine Hinterlüftung der Dämmebene erforderlich

Die hohe Diffusionsfähigkeit der pro clima SOLITEX FRONTA WA macht die Hinterlüftung von Wärmedämmstoffen unnötig. pro clima SOLITEX Bahnen können in allen Fällen direkt auf der Wärmedämmung verlegt werden, d. h. der Wärmedämmstoff kann die volle Konstruktionstiefe ausfüllen.

Neue Maßstäbe: Monolithische SOLITEX Membran

pro clima SOLITEX FRONTA WA hat eine porenfreie, geschlossenzellige TEEE-Membran, die einen besonders guten Schutz gegen Schlagregen bietet. Anders als herkömmliche Wandschalungsbahnen, bei denen die Diffusionsfähigkeit über Luftaustausch durch die mikroporöse Membran erfolgt, findet bei einer SOLITEX Membran die Diffusion aktiv entlang der Molekülpfade statt.

Planungshinweise
Einsatzbereich

Die SOLITEX FRONTA WA ist eine monolithische TEEE-Membran, die als Wandschalungsbahn auf Schalungen aus Massivholz oder Holzwerkstoffplatten verlegt werden kann. Sie verhindert die oberflächennahe Durchströmung von hinterlüfteten Konstruktionen mit kalter Außenluft und sorgt für eine optimale Wirkung der Wärmedämmung. Die Bahn kann hinter geschlossenen Fassaden mit mind. 20 mm Hinterlüftung eingesetzt werden. Diese Hitzestabilität verleiht dem Kunststoff über Jahrzehnte eine extrem hohe Alterungsstabilität.

Erhöhte Raumluftfeuchtigkeit

Die hochdiffusionsoffene Bahn lässt Feuchtigkeit aus der Konstruktion schnell nach außen trocknen. Dies ist sowohl in der Neubauphase, als auch während der Nutzungsphase. Feuchtigkeit aus der Raumluft durch Diffusion oder Konvektion in die Konstruktion eindringt) von Vorteil. Grundsätzlich sollte baubedingte Feuchtigkeit zügig durch Fensterlüftung dem Bauwerk entweichen können. Im Winter können Bautrockner die Trocknung beschleunigen.

Dadurch werden dauerhaft hohe rel. Luftfeuchtigkeiten vermieden.

Kein Zelteffekt

Die porenfreie SOLITEX FRONTA WA Membran bietet eine besonders Dichtigkeit gegen Schlagregen.

Die Bahn kann vollflächig auf Dämmstoffen oder Schalungen aufliegen.

Durch den monolithischen Funktionsfilm und den mehrschichtigen Aufbau des Zeltes wird der Zelteffekt sicher verhindert.

Zelteffekt wird das Phänomen bezeichnet, dass wasserdichte Zeltplanen, wenn sie aufliegen, in großen Mengen Feuchtigkeit ins Innere gelangen lassen.