GUTEX Standard-n

Pannello a basso spessore

Descrizione

Maggiori dettagli e informazioni

Dati tecnici

- Densità ρ: ~ 250 kg/m³
- Conduttività termica dichiarata λD: 0,046 W/mK
- Resistenza a compressione: ≥ 100 kPa

GUTEX

Fornitura

Cod.Art.	Spessore	Formato	Note	Unità misura	m² / pez	m² / ban	pez / ban	kg / m²	kg / pez	ban / bilico	Formato bancale
GSTN008	8 mm	250 x 120 cm	bordo dritto	M²	-	414	138	2	6	20	250x120xh120 cm
GSTN010	10 mm	250 x 120 cm	bordo dritto	M²	-	342	114	2,5	7,5	20	250x120xh120 cm
GSTN012	12 mm	250 x 120 cm	bordo dritto	M²	-	285	95	3	9	20	250x120xh120 cm
GSTN015	15 mm	250 x 120 cm	bordo dritto	M²	-	228	76	3,8	11,4	20	250x120xh120 cm
GSTN018	18 mm	250 x 120 cm	bordo dritto	M²	-	180	60	4,5	13,5	20	250x120xh120 cm

Voce di capitolato

Isolamento termoacustico con pannello a basso spessore **GUTEX Standard-n**, realizzato con fibra di legno di conifere da foreste certificate PEFC, contenuto ~ 95% in peso. Densità ~ 250 kg/m³, λD = 0,046 W/(m·K), capacità termica specifica 2100 J/(kg·K), μ = 5, resistenza a compressione ≥ 100 kPa. Reazione al fuoco classe E secondo EN 13501-1. Certificato CE secondo UNI EN 13171. Certificato Natureplus e conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM). Formato pannelli: 2500 x 1200 mm. Spessori disponibili: 8, 10, 12, 15, 18 mm.