



MUFFaway

MUFFaway KALK-GLÄTTSPACHTEL

Glättspachtel auf Sumpfkalk-Basis

Vorteile

- ✔ hoher pH-Wert >12 verhindert Schimmelbildung
- ✔ wirkt desinfizierend.
- ✔ sehr diffusionsoffen
- ✔ wasserabweisend mit Poliertechnik
- ✔ frei von VOC

Beschreibung

Natürlicher Oberputz mit schützender und dekorativer Wirkung, diffusionsoffen und schimmelresistent.

Die Glättspachtel auf Sumpfkalk-Basis ist verarbeitungsfertig eingestellt und eignet sich aufgrund der feinen Korngröße (0,2 mm) besonders zum Ausführen glatter matter Oberflächen.

Anwendungsbereich

- ✔ polierter Dünnschichtauftrag als Marmorimitat
- ✔ matt für Außen- und Innenanwendung
- ✔ Renovierung von historischen Gebäuden

Technische Daten

Zusammensetzung / Inhaltsstoffe	Sumpfkalk, ausgewählte Marmorsande in aufeinander abgestimmten Körnungen, sowie spezielle Zusatzstoffe
Spezifische Wärmekapazität c [J/kgK]	1,28
Dichte frisch [kg/m³]	1,77
Durchlässigkeit für Wasser W [Klasse]	W1
Festkörper [mm]	72
Form	opaco / matt
Körnung [mm]	0,2
Lagerstabilität [Monate]	12 teme il gelo / frostfrei
pH-Wert [pH]	13
Verarbeitungstemperatur [°C]	+8 / +30
CE-Kennzeichnung	UNI EN 15824
Zustand	pasta tixotropica / thixotrop
Zugfestigkeit [MPa]	> 0,3
Wasserdampfdiffusion [μ]	17
Wasserdampf-Diffusionsstromdichte [Klasse]	V1

Lieferform

Art.Nr.	Volumen [Inhalt]	Katalog Beschreibung	Maßeinheit	Stk / Pal	Netto kg / Stk
MAINT	20 kg	Weiß - Reichweite ~ 15 m ² (zwei Aufträge)	ST	33	20

Verarbeitung

Wird mit einer Edelstahlkelle je nach gewünschtem Deckungsgrad in zwei oder drei Durchgängen aufgetragen. Die jeweils letzte Schicht wird sobald das Produkt zu trocknen beginnt geschliffen und mit einer Edelstahlkelle/Spachtel geglättet. Achten Sie darauf, das Produkt zwischen den einzelnen Schichten nicht zu stark zu glätten, um die Untergrundhaftung nicht einzuschränken. Bei Anwendung im Außenbereich vor Wind, Kälte und Regen in den ersten 24 - 48 Stunden schützen.

Max. Gesamtauftragsdicke: 4 mm

Reichweite: ca. 15 m²/Eimer à 20 kg

