STAMCOLL N55

Spezialklebstoff für alle Stamisol-Bahnen und Anschlussbahnen

Vorteile

- hohe Weichmacherbeständigkeit (Weichmacher, Öl, Benzin, versünnte Laugen)
- hohe Temperaturbeständigkeit
- wasserbeständig

Beschreibung

Einkomponentiger Kontaktklebstoff für die Klebung von Stamisol-Bahnen untereinander sowie auf mineralische Untergründe, Holz, Spanplatten und andere Materialien.

Serge Ferrari | Stamisol

Technische Daten

Zusammensetzung / Inhaltsstoffe	Rohstoffgrundlage: Nitril-Kautschuk
Ablüftezeit [min]	~ 8-10
Dichte [kg/l]	~ 0,95
Farbe	trasparente / transparent
Klebestoffauftrag	su due lati a pennello o con macchina applicatrice idonea / beidseitig mit Pinsel oder geeigneter Auftragsmaschine
Klebstoffverbrauch [g/m²]	~ 250
Offene Zeit [min]	~ 15
Reinigungsmittel	WAKOL Löser 30
Viskosität	2300 mPas (Brookfield)

Lieferform

Art.Nr.	Volumen [Inhalt]	Maßeinheit	Stk / Kar	kg / Stk	kg / Kar
SKOKL	1,7 kg	ST	4	1,7	6,8
SKOKL4	4,5 kg	ST	-	4,5	-

Lagerung

Lagerzeit ~ 18 Monate im dicht verschlossenen Gebinde. Lagertemperatur nicht unter +5° C, frostempfindlich.