



MUFFaway INTONACHINO DI CALCE

Intonachino a base di grassello di calce

Vantaggi

- pH alcalino > 12 - massima protezione dalla muffa
- effetto disinfettante
- altamente traspirante
- idrorepellente grazie alla tecnica di lucidatura a spatola
- privo di VOC

Descrizione

Intonachino naturale, permeabile e resistente alla muffa. Grazie alla particolare composizione crea un ottimo effetto protettivo e decorativo ad effetto opaco liscio. Per la sua granulometria fine (0,2 mm) è particolarmente indicato per realizzare superfici lisce. Il prodotto a base di grassello di calce è pronto all'uso.

Campi di applicazione

- finitura a spessore levigato tipo marmorino
- opaco per esterni ed interni
- ristrutturazione di edifici storici

MUFFaway

Specifiche tecniche

Composizione / Ingredienti	Grassello di calce, polvere e graniglia di marmo opportunamente selezionato e bilanciato granulometricamente, additivi speciali
Capacità termica massica c [J/kgK]	1,28
Massa volumica a fresco [kg/m³]	1,77
Permeabilità all'acqua W [classe]	W1
Granulometria [mm]	72
Aspetto	opaco / matt
Granulometria [mm]	0,2
Conservabilità protetta [mesi]	12 teme il gelo / frostfrei
Valore pH [pH]	13
Temperatura di applicazione [°C]	+8 / +30
Marchiatura CE	UNI EN 15824
Stato fisico	pasta tixotropica / thixotrop
Aderenza per trazione diretta [MPa]	> 0,3
Diffusione di vapore acqueo [μ]	17
Classe di permeabilità al vapore [classe]	V1

Fornitura

Cod.Art.	Volume [Contenuto]	Note	Unità misura	pez / ban	kg / pez
MAINT	20 kg	Bianco - resa ~ 15 m ² (due mani)	ST	33	20

Lavorazione

Si applica con frattazzo inox in due o tre mani, in base al grado di copertura desiderato. L'ultima mano verrà levigata e lisciata nel momento in cui il prodotto incomincia ad asciugare, sempre per mezzo di spatola o frattone inox. Fare attenzione a non lisciare troppo il prodotto tra una mano e l'altra onde evitare pericoli di distacco. Nell'applicazione all'esterno evitare giornate ventose o gelide e proteggere le pareti dal dilavamento della pioggia battente per le prime 24 – 48 ore.

Spessore massimo finito: 4 mm

Resa: ~ 15 m²/bidone da 20 kg

Voce di capitolato

Fornitura e posa di MUFFaway INTONACHINO DI CALCE a base di grassello di calce, farine di Botticino e pigmenti naturali, applicato in due o più mani, la prima di semplice riempimento del rasante asciutto. Intonachino di calce pronto all'uso, con granulometria 0,2 mm. E' particolarmente indicato per realizzare superfici lisce. Finitura naturale senza emissioni di VOC (VOC = 0), diffusione al vapore ($\mu = 17$ e classe V1), resistente alla muffa (pH > 13). Lavorare il prodotto con spatola o cazzuola. Evitare utensili elettrici (miscelatore a trapano). Lavorazione a scelta della DL:

finitura liscia con spatola d'acciaio o ruvida con frattazzo in spugna.

Consumo totale 1,5-2,5 kg/m²

