



## ISOLENA

♥ 100% WOOL

## ISOLENA Fensterwool

Treccia isolante in lana di pecora per giunti e serramenti

### Vantaggi

- Per un isolamento rapido e sicuro di fessure e cavità
- Alternativa naturale alla schiuma poliuretanica
- Facile da lavorare
- Fornito in un pratico sacco resistente, che protegge il prodotto da umidità e sporco in cantiere
- Resistente alle tarne grazie al trattamento Ionic Protect®, testato secondo ETA di prodotto
- Certificazione NaturePlus

### Descrizione

La treccia isolante in lana di pecora ISOLENA FENSTERWOOL è realizzata al 100% in lana protetta con Ionic Protect®. È un materiale rinnovabile, durevole, riciclabile e privo di additivi sintetici.

È disponibile in versione legata (nastro in lana di pecora avvolto con filo) oppure non legata.

Per la produzione del nastro, le fibre di lana sfuse vengono orientate e trasformate in un velo di lana tramite cardatura.

Per la posa è sufficiente inserire la treccia nella fuga con una spatola.

Diametro: circa 30 mm

### Campi di applicazione

Isolamento termico e acustico: giunti, telai di finestre, davanzali, telai di porte, giunti tra elementi costruttivi, isolamento di cavità

[Maggiori dettagli e informazioni](#)

### Specifiche tecniche

|                                                                                 |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Composizione / Ingredienti                                                      | 100% lana vergine |
| Capacità termica massica c [J/kgK]                                              | 1760              |
| Permeabilità al vapore acqueo [μ]                                               | 1                 |
| Comportamento al fuoco (EN 13501)                                               | D-s2, d0          |
| Conducibilità termica λ [W/mK]                                                  | 0,033             |
| Resistenza al flusso d'aria in relazione alla lunghezza (EN 29053-1) [kPa*s/m²] | r = 10,2          |
| Intensità di crescita della muffa (EAD 040005-00-1201 Annex B)                  | 0                 |

### Fornitura

| Cod.Art. | Note                                      | Unità misura | pez / pac | pez / ban | m / car | m / sac | m / pac | m / ban | kg / m | kg / car | kg / sac | kg / pac | ban / bilico | Formato bancale |
|----------|-------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|----------|----------|--------------|-----------------|
| IFWL005  | 4,5 metri/cartone - peso cartone ~ 0,2 kg | M            | -         | 160       | 4,5     | -       | -       | 720     | 0,03   | 0,14     | -        | -        | -            | -               |
| IFWL030  | 30 metri/sacco - peso sacco ~ 1 kg        | M            | 12        | 96        | -       | 30      | 360     | 2880    | 0,03   | -        | 0,9      | 10,8     | -            | -               |

|          |                                              |   |    |    |   |     |      |      |      |   |   |    |    |                 |
|----------|----------------------------------------------|---|----|----|---|-----|------|------|------|---|---|----|----|-----------------|
| IFWL200  | 200 metri/sacco - peso sacco ~ 6 kg          | M | 8  | 16 | - | 200 | 1600 | 3200 | 0,03 | - | 6 | 48 | 24 | 150x120xh220 cm |
| IFWL200G | 200 metri/sacco - peso sacco ~ 6 kg - legato | M | 12 | 24 | - | 200 | 2400 | 4800 | 0,03 | - | 6 | 72 | 24 | 150x120xh220 cm |

## Lavorazione

Per la posa, spingere la lana sfusa nella fuga con una spatola.

