



GUTEX Thermofloor

Pannello isolante anticalpestio

Descrizione

[Maggiori dettagli e informazioni](#)

Dati tecnici

- ✓ Densità ρ : ~ 160 kg/m³
- ✓ Conduttività termica dichiarata λ_D : 0,040 W/mK



Fornitura

Cod.Art.	Spessore	Formato	Note	Unità misura	m ² / pez	m ² / ban	pez / ban	kg / m ²	kg / pez	ban / bilico	Formato bancale
GTFR020	20 mm	120 x 60 cm	bordo dritto	M ²	0,72	161,28	224	3,2	2,3	22	120x120xh240 cm
GTFR030	30 mm	120 x 60 cm	bordo dritto	M ²	0,72	100,8	140	4,8	3,46	22	120x120xh240 cm

Voce di capitolato

Isolamento acustico con pannello anticalpestio **GUTEX Thermofloor**, realizzato con fibra di legno di conifere da foreste certificate PEFC, contenuto ~ 95%. Densità ~ 160 kg/m³, $\lambda_D = 0,040$ W/(m·K), capacità termica specifica 2100 J/(kg·K), $\mu = 5$, resistenza a compressione ≥ 100 kPa, rigidità dinamica ≤ 30 MN/m³. Reazione al fuoco classe E secondo EN 13501-1. Certificato CE secondo UNI EN 13171. Certificato Natureplus e conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM). Formato pannelli: 1200 x 600 mm. Spessore disponibile: 20 mm.

