



## GUTEX Thermofloor

Pannello isolante anticalpestio

### Descrizione

[Maggiori dettagli e informazioni](#)

### Dati tecnici

- ✔ Densità  $\rho$ : ~ 160 kg/m<sup>3</sup>
- ✔ Conduttività termica dichiarata  $\lambda_D$ : 0,040 W/mK



### Fornitura

| Cod.Art. | Spessore | Formato     | Note         | Unità misura   | m <sup>2</sup> / pez | m <sup>2</sup> / ban | pez / ban | kg / m <sup>2</sup> | kg / pez | ban / bilico | Formato bancale |
|----------|----------|-------------|--------------|----------------|----------------------|----------------------|-----------|---------------------|----------|--------------|-----------------|
| GTFR020  | 20 mm    | 120 x 60 cm | bordo dritto | M <sup>2</sup> | 0,72                 | 161,28               | 224       | 3,2                 | 2,3      | 22           | 120x120xh240 cm |
| GTFR030  | 30 mm    | 120 x 60 cm | bordo dritto | M <sup>2</sup> | 0,72                 | 100,8                | 140       | 4,8                 | 3,46     | 22           | 120x120xh240 cm |

### Voce di capitolato

Isolamento acustico con pannello anticalpestio **GUTEX Thermofloor**, realizzato con fibra di legno di conifere da foreste certificate PEFC, contenuto ~ 95%. Densità ~ 160 kg/m<sup>3</sup>,  $\lambda_D = 0,040$  W/(m·K), capacità termica specifica 2100 J/(kg·K),  $\mu = 5$ , resistenza a compressione  $\geq 100$  kPa, rigidità dinamica  $\leq 30$  MN/m<sup>3</sup>. Reazione al fuoco classe E secondo EN 13501-1. Certificato CE secondo UNI EN 13171. Certificato Natureplus e conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM). Formato pannelli: 1200 x 600 mm. Spessore disponibile: 20 mm.

