



## GUTEX Multiplex-top

Pannello a basso spessore impermeabilizzante

### Descrizione

[Maggiori dettagli e informazioni](#)

### Dati tecnici

- ✓ Densità  $\rho$ : ~ 220 kg/m<sup>3</sup>
- ✓ Conduttività termica dichiarata  $\lambda_D$ : 0,045 W/mK
- ✓ Resistenza a compressione:  $\geq 200$  kPa
- ✓ Resistenza a trazione perpendicolare alle facce (TR):  $\geq 30$  kPa



### Fornitura

| Cod.Art. | Spessore | Formato     | Note            | Unità misura   | m <sup>2</sup> / pez | m <sup>2</sup> / ban | pez / ban | kg / m <sup>2</sup> | kg / pez | ban / bilico | Formato bancale |
|----------|----------|-------------|-----------------|----------------|----------------------|----------------------|-----------|---------------------|----------|--------------|-----------------|
| GMPT022  | 22 mm    | 250 x 75 cm | maschio+femmina | M <sup>2</sup> | 1,88                 | 84,38                | 45        | 4,84                | 9,08     | 30           | 255x80xh120 cm  |
| GMPT035  | 35 mm    | 250 x 75 cm | maschio+femmina | M <sup>2</sup> | 1,88                 | 56,25                | 30        | 7,7                 | 14,44    | 30           | 255x80xh120 cm  |

### Voce di capitolato

Isolamento termoacustico con pannello impermeabilizzante a basso spessore **GUTEX Multiplex-top**, realizzato con fibra di legno di conifere da foreste certificate PEFC, con contenuto di legno ~ 95% in peso. Densità ~ 220 kg/m<sup>3</sup>, conducibilità termica  $\lambda_D = 0,044$  W/(m·K), capacità termica specifica 2100 J/(kg·K), resistenza alla diffusione del vapore  $\mu = 3$ , resistenza a compressione  $\geq 200$  kPa, trazione perpendicolare  $\geq 30$  kPa. Reazione al fuoco classe E secondo EN 13501-1. Certificato CE secondo UNI EN 13171. Certificato Natureplus e conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM). Formato pannelli: 750 x 2500 mm. Spessori disponibili: 22, 35 mm.

