

GUTEX Multiplex-top

Pannello a basso spessore impermeabilizzante

Descrizione

Maggiori dettagli e informazioni

Dati tecnici

- Densità ρ: ~ 220 kg/m³
- Conduttività termica dichiarata λD: 0,045 W/mK
- Resistenza a compressione: ≥ 200 kPa
- Resistenza a trazione perpendicolare alle facce (TR): ≥ 30 kPa

GUTEX

Fornitura

Cod.Art.	Spessore	Formato	Note	Unità misura	m² / pez	m² / ban	pez / ban	kg / m²	kg / pez	ban / bilico	Formato bancale
GMPT022	22 mm	250 x 75 cm	maschio+femmina	M²	1,88	84,38	45	4,84	9,08	30	255x80xh120 cm
GMPT035	35 mm	250 x 75 cm	maschio+femmina	M²	1,88	56,25	30	7,7	14,44	30	255x80xh120 cm

Voce di capitolato

Isolamento termoacustico con pannello impermeabilizzante a basso spessore **GUTEX Multiplex-top**, realizzato con fibra di legno di conifere da foreste certificate PEFC, con contenuto di legno ~ 95% in peso. Densità ~ 220 kg/m³, conducibilità termica λD = 0,044 W/(m·K), capacità termica specifica specifica 2100 J/(kg·K), resistenza alla diffusione del vapore μ = 3, resistenza a compressione ≥ 200 kPa, trazione perpendicolare ≥ 30 kPa. Reazione al fuoco classe E secondo EN 13501-1. Certificato CE secondo UNI EN 13171. Certificato Natureplus e conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM). Formato pannelli: 750 x 2500 mm. Spessori disponibili: 22, 35 mm.