

# GUTEX Multiplex-top

Pannello a basso spessore impermeabilizzante

## Descrizione

Maggiori dettagli e informazioni

## Dati tecnici

- Densità ρ: ~ 220 kg/m³
- Conduttività termica dichiarata λD: 0,045 W/mK
- Resistenza a compressione: ≥ 200 kPa
- Resistenza a trazione perpendicolare alle facce (TR): ≥ 30 kPa

GUTEX

## Fornitura

| Cod.Art. | Spessore | Formato | Note | Unità misura | m² / pez | m² / ban | pez / ban | kg / m² | kg / pez | ban / bilico | Formato bancale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMPT022 | 22 mm | 250 x 75 cm | maschio+femmina | M² | 1,88 | 84,38 | 45 | 4,84 | 9,08 | 30 | 255x80xh120 cm |
| GMPT035 | 35 mm | 250 x 75 cm | maschio+femmina | M² | 1,88 | 56,25 | 30 | 7,7 | 14,44 | 30 | 255x80xh120 cm |

## Voce di capitolato

Isolamento termoacustico con pannello impermeabilizzante a basso spessore **GUTEX Multiplex-top**, realizzato con fibra di legno di conifere da foreste certificate PEFC, con contenuto di legno ~ 95% in peso. Densità ~ 220 kg/m³, conducibilità termica λD = 0,044 W/(m·K), capacità termica specifica specifica 2100 J/(kg·K), resistenza alla diffusione del vapore μ = 3, resistenza a compressione ≥ 200 kPa, trazione perpendicolare ≥ 30 kPa. Reazione al fuoco classe E secondo EN 13501-1. Certificato CE secondo UNI EN 13171. Certificato Natureplus e conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM). Formato pannelli: 750 x 2500 mm. Spessori disponibili: 22, 35 mm.