



GUTEX Prefatop

Pannello isolante e impermeabilizzante ad alta resistenza per la prefabbricazione

Descrizione

[Maggiori dettagli e informazioni](#)

Dati tecnici

- ✓ Densità ρ : ~ 180 kg/m³
- ✓ Conduttività termica dichiarata λ_D : 0,042 W/mK
- ✓ Resistenza a compressione: ≥ 150 kPa
- ✓ Resistenza a trazione perpendicolare alle facce (TR): ≥ 20 kPa



Fornitura

Cod.Art.	Spessore	Formato	Note	Unità misura	m ² / pez	m ² / ban	pez / ban	kg / m ²	kg / pez	ban / bilico	Formato bancale
GPTP040	40 mm	250 x 120 cm	maschio+femmina lati lunghi	M ²	-	81	27	7,2	21,6	20	250x120xh120 cm
GPTP060	60 mm	250 x 120 cm	maschio+femmina lati lunghi	M ²	-	54	18	10,8	32,4	20	250x120xh120 cm
GPTPX040	40 mm XL	280 x 120 cm	maschio+femmina lati lunghi	M ²	-	90,72	27	7,2	24,19	16	280x120xh120 cm
GPTPX060	60 mm XL	280 x 120 cm	maschio+femmina lati lunghi	M ²	-	60,48	18	10,8	36,29	16	280x120xh120 cm

Voce di capitolato

Isolamento termoacustico con pannello isolante e impermeabilizzante ad alta resistenza per pareti prefabbricate e moduli costruttivi **GUTEX Prefatop**, realizzato con fibra di legno di conifere da foreste certificate PEFC, con contenuto di legno ~ 95% in peso. Densità ~ 180 kg/m³, λ_D = 0,042 W/(m·K), capacità termica specifica 2100 J/(kg·K), μ = 3, resistenza a compressione ≥ 150 kPa, trazione perpendicolare ≥ 20 kPa. Reazione al fuoco classe E secondo EN 13501-1. Certificato CE secondo UNI EN 13171. Certificato Natureplus e conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM). Formato pannelli: 1200 x 2500 mm e 1200 x 2800 mm (XL). Spessori disponibili: 40 e 60 mm.

