



GUTEX Ultratherm

Pannello impermeabilizzante

Descrizione

[Maggiori dettagli e informazioni](#)

Dati tecnici

- ✓ Densità ρ : ~ 180 kg/m³
- ✓ Conduttività termica dichiarata λ_D : 0,042 W/mK
- ✓ Resistenza a compressione: ≥ 150 kPa
- ✓ Resistenza a trazione perpendicolare alle facce (TR): ≥ 20 kPa



Fornitura

Cod.Art.	Spessore	Formato	Note	Unità misura	m ² / pez	m ² / ban	pez / ban	kg / m ²	kg / pez	ban / bilico	Formato bancale
GUTM060G	60 mm	190 x 60 cm	maschio+femmina	M ²	1,14	41,04	36	10,8	12,31	28	190x120xh125 cm
GUTM080G	80 mm	190 x 60 cm	maschio+femmina	M ²	1,14	29,64	26	14,4	16,42	28	190x120xh125 cm
GUTM100G	100 mm	190 x 60 cm	maschio+femmina	M ²	1,14	22,8	20	18	20,52	28	190x120xh125 cm
GUTM120G	120 mm	190 x 60 cm	maschio+femmina	M ²	1,07	20,52	18	21,6	24,62	28	190x120xh125 cm
GUTM140G	140 mm	190 x 60 cm	maschio+femmina	M ²	1,14	15,96	14	25,2	28,73	28	190x120xh125 cm
GUTM160G	160 mm	190 x 60 cm	maschio+femmina	M ²	1,14	13,68	12	28,8	32,83	28	190x120xh125 cm

Voce di capitolato

Isolamento termoacustico con pannello impermeabilizzante **GUTEX Ultratherm**, realizzato con fibra di legno di conifere da foreste certificate PEFC, con contenuto di legno ~ 95% in peso. Densità ~ 180 kg/m³, $\lambda_D = 0,042$ W/(m·K), capacità termica specifica 2100 J/(kg·K), $\mu = 3$, resistenza a compressione ≥ 150 kPa, trazione perpendicolare ≥ 20 kPa. Reazione al fuoco classe E secondo EN 13501-1. Certificato CE secondo UNI EN 13171. Certificato Natureplus e conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM). Formato pannelli: 600 x 1780 mm. Spessori disponibili: 60, 80, 100, 120, 140, 160 mm.

