

GUTEX Thermoroom

Pannello isolante in fibra di legno per la coibentazione dall'interno

Descrizione

Maggiori dettagli e informazioni

Dati tecnici

- Densità ρ: ~ 130 kg/m³ (~ 150 kg/m³ per spess. 20 mm)
- Conduttività termica dichiarata λD: 0,039 W/mK (0,040 W/mK per spess. 20 mm)
- Resistenza a compressione: ≥ 50 kPa
- Resistenza a trazione perpendicolare alle facce (TR): ≥ 7,5 kPa

GUTEX

Fornitura

Cod.Art.	Spessore	Formato	Note	Unità misura	m² / pez	m² / ban	pez / ban	kg / m²	kg / pez	ban / bilico	Formato bancale
GTRM020G	20 mm	130 x 60 cm	bordo dritto	M²	0,78	74,88	96	3	2,34	40	130x120xh120 cm
GTRM040G	40 mm	130 x 60 cm	bordo dritto	M²	0,78	37,44	48	5,2	4,06	40	130x120xh120 cm
GTRM050G	50 mm	130 x 60 cm	bordo dritto	M²	0,78	28,08	36	6,5	5,07	40	130x120xh120 cm
GTRM060G	60 mm	130 x 60 cm	bordo dritto	M²	0,78	23,4	30	7,8	6,08	40	130x120xh120 cm
GTRM080G	80 mm	130 x 60 cm	bordo dritto	M²	0,78	18,72	24	10,4	8,11	40	130x120xh120 cm
GTRM100G	100 mm	130 x 60 cm	bordo dritto	M²	0,78	14,04	18	13	10,14	40	130x120xh120 cm