



GUTEX Thermoflat

Pannello isolante in fibra di legno resistente alla compressione

Descrizione

[Maggiori dettagli e informazioni](#)

Dati tecnici

- ✓ Densità ρ : ~ 140 kg/m³
- ✓ Conduttività termica dichiarata λ_D : 0,040 W/mK
- ✓ Resistenza a compressione: ≥ 70 kPa
- ✓ Resistenza a trazione perpendicolare alle facce (TR): $\geq 7,5$ kPa



Fornitura

Cod.Art.	Spessore	Formato	Note	Unità misura	m ² / pez	m ² / ban	pez / ban	kg / m ²	kg / pez	ban / bilico	Formato bancale
GTFT100G	100 mm	130 x 60 cm	battentato	M ²	0,78	34,32	44	14	10,92	20	130x120xh240 cm
GTFT120G	120 mm	130 x 60 cm	battentato	M ²	0,78	29,64	36	16,8	13,10	20	130x120xh240 cm
GTFT140G	140 mm	130 x 60 cm	battentato	M ²	0,78	24,96	32	19,6	15,29	20	130x120xh240 cm
GTFT160G	160 mm	130 x 60 cm	battentato	M ²	0,78	21,84	28	22,4	17,47	20	130x120xh240 cm

Voce di capitolato

Isolamento termoacustico con pannello isolante in fibra di legno resistente alla compressione **GUTEX Thermoflat**, realizzato con fibra di legno di conifere da foreste certificate PEFC, contenuto ~ 95%. Densità ~ 140 kg/m³, $\lambda_D = 0,040$ W/(m·K), capacità termica specifica 2100 J/(kg·K), $\mu = 3$, resistenza a compressione ≥ 70 kPa, trazione perpendicolare $\geq 7,5$ kPa. Reazione al fuoco classe E secondo EN 13501-1. Certificato CE secondo UNI EN 13171. Certificato Natureplus e conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM). Formato pannelli: 600 x 1230 mm. Spessori disponibili: 100, 120, 140, 160 mm.

