

GUTEX Thermoflat

Pannello isolante in fibra di legno resistente alla compressione

Descrizione

Maggiori dettagli e informazioni

Dati tecnici

- Densità ρ: ~ 140 kg/m³
- Conduttività termica dichiarata λD: 0,040 W/mK
- Resistenza a compressione: ≥ 70 kPa
- Resistenza a trazione perpendicolare alle facce (TR): ≥ 7,5 kPa

GUTEX

Fornitura

Cod.Art.	Spessore	Formato	Note	Unità misura	m² / pez	m² / ban	pez / ban	kg / m²	kg / pez	ban / bilico	Formato bancale
GTFT100G	100 mm	130 x 60 cm	battentato	M²	0,78	34,32	44	14	10,92	20	130x120xh240 cm
GTFT120G	120 mm	130 x 60 cm	battentato	M²	0,78	29,64	36	16,8	13,10	20	130x120xh240 cm
GTFT140G	140 mm	130 x 60 cm	battentato	M²	0,78	24,96	32	19,6	15,29	20	130x120xh240 cm
GTFT160G	160 mm	130 x 60 cm	battentato	M²	0,78	21,84	28	22,4	17,47	20	130x120xh240 cm

Voce di capitolato

Isolamento termoacustico con pannello isolante in fibra di legno resistente alla compressione **GUTEX Thermoflat**, realizzato con fibra di legno di conifere da foreste certificate PEFC, contenuto ~ 95%. Densità ~ 140 kg/m³, λD = 0,040 W/(m·K), capacità termica specifica 2100 J/(kg·K), μ = 3, resistenza a compressione ≥ 70 kPa, trazione perpendicolare ≥ 7,5 kPa. Reazione al fuoco classe E secondo EN 13501-1. Certificato CE secondo UNI EN 13171. Certificato Natureplus e conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM). Formato pannelli: 600 x 1230 mm. Spessori disponibili: 100, 120, 140, 160 mm.