



## ClayTec PRIMER - DIE WEISSE

Primer liscio e fissativo per l'applicazione di pitture e stucco in argilla

### Descrizione

Primer e fissativo liquido, liscio privo di grana, per l'applicazione delle pitture CLAYFIX e spatolato o stucco YOSIMA. Applicazione su intonaci in argilla e altri sottofondi a seconda delle necessità. DIE WEISSE assicura che la pittura in argilla non si impasti col sottofondo, rovinando la resa. In questo modo crea anche un fondo ideale per le tinteggiature e i ritocchi successivi.

### Campi di applicazione

Primer e fissativo liquido per l'applicazione delle pitture d'argilla CLAYFIX e degli spatolati YOSIMA. Fondi compatibili: intonaci di argilla e altri a seconda delle necessità.



### Specifiche tecniche

|                                   |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Composizione / Ingredienti</b> | Acqua, calcare macinato, silicato di sodio, argilla, dispersione < 5% (migliora l'adesione e la sicurezza d'uso), metilcellulosa, gomma xantana |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Fornitura

| Cod.Art. | Volume [Contenuto] | Note                    | Unità misura | pez / ban | kg / pez |
|----------|--------------------|-------------------------|--------------|-----------|----------|
| CL13.410 | 5 l                | Resa 60 m <sup>2</sup>  | ST           | 56        | 5        |
| CL13.415 | 10 l               | Resa 120 m <sup>2</sup> | ST           | 30        | 10       |

### Stoccaggio

Il prodotto può essere conservato per almeno un anno in confezioni chiuse e in luogo fresco e asciutto (privo di ghiaccio). Richiudere bene le confezioni iniziate.

### Lavorazione

**CONSERVAZIONE:** il prodotto può essere conservato per almeno un anno in confezioni chiuse e in luogo fresco e asciutto (privo di ghiaccio). Richiudere bene le confezioni iniziate.

**LAVORAZIONE:** mescolare a fondo il prodotto puro; è possibile aggiungere acqua fino al 5%

**PREPARAZIONE DEL FONDO:** il sottofondo deve essere portante, stabile e pulito, con una temperatura tra i 5 e i 25 °C. Rimuovere le vecchie pitture con scarsa aderenza, lavare via le pitture idrosolubili. Rimuovere con una spazzola gli intonaci sabbiosi e lavare. Trattare preventivamente i sottofondi molto sabbiosi con l'Impregnante e fissativo ClayTec. Gli intonaci freschi di gesso, calce o cemento devono avere almeno 10 giorni ed essere asciutti. i fondi fortemente alcalini, come ad es. le superfici fresche in calcestruzzo con pellicola sedimentaria, devono sempre essere neutralizzati mediante fluorurati; lavare via i residui di olio disarmante. I primer ClayTec non hanno un effetto filmante o bloccante.

**LAVORAZIONE:** il prodotto va applicato generosamente su tutta la superficie con un rullo a pelo corto o con un pennello.

**ASCIUGATURA:** l'applicazione successiva può essere effettuata solo dopo l'asciugatura completa, non prima che siano trascorse 48 ore. L'asciugatura dipende da temperatura e umidità dell'aria.

**CAMPIONI DI PROVA:** l'idoneità di applicazione di tutta la stratigrafia, composta da primer e intonaco, va sempre verificata sulla base di un campione sufficientemente grande. Sono esclusi eventuali reclami non riconducibili a errori di miscelazione di fabbri~

**SICUREZZA:** conservare e utilizzare in un luogo non accessibile ai bambini. Coprire le superfici in vetro e ceramica e proteggerle dagli schizzi. Lavare bene gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

**SMALTIMENTO:** i residui del primer possono essere smaltiti con i rifiuti domestici, il materiale mescolato va prima fatto essiccare.

## Voce di capitolato

Fornitura e posa in opera di ClayTec PRIMER DIE WEISSE – bianco (senza granulometria), composto da calcare macinato, acqua, silicato di potassio, argilla, dispersione < 5%, perlite, fibre di cellulosa, cellulosa metilica, xantano. Granulometria: DIE WEISSE senza granulometria. Da utilizzare prima dell'applicazione della pittura in argilla CLAYFIX. Di regola, mescolare a fondo il prodotto puro; è possibile aggiungere acqua (per i primer fino al 5%). Il prodotto va applicato generosamente su tutta la superficie con un rullo in schiuma. Il sottofondo deve essere portante, stabile e pulito. Temperatura del sottofondo 5-25 °C. Rimuovere le vecchie pitture con scarsa aderenza, lavare via le pitture idrosolubili. Rimuovere con una spazzola gli intonaci sabbiosi e lavare. Preparare sottofondi molto sabbiosi con l'Impregnante e fissativo ClayTec. Gli intonaci freschi di gesso, calce o cemento devono avere almeno 10 giorni ed essere asciutti. Sui sottofondi marcatamente alcalini, come ad es. le superfici fresche in calcestruzzo con pellicola sedimentaria, devono essere applicati dei fluosilicati (neutralizzazione); rimuovere lavando i residui di olio disarmante. Sottofondi idonei: Intonaci di argilla ClayTec e altri se necessario. I primer ClayTec non hanno un effetto filmante o bloccante. L'applicazione successiva può essere effettuata solo dopo l'asciugatura completa, non prima che siano trascorse 48 ore. L'asciugatura dipende da temperatura e umidità dell'aria. Resa 5l per 60 mq