

ClayTec CANNUCCIATO

Cannucciato portaintonaco per l'applicazione interna di intonaci in argilla a parete e soffitto, utilizzabile sull'esterno per intonaci in calce.

Descrizione

Cannucciato portaintonaco per l'applicazione interna di intonaci in argilla a parete e soffitto, utilizzabile sull'esterno per intonaci in calce.
Da stabilizzare con intonaco di regolarizzazione. Rete di canne naturali e fili di acciaio zincato, ~ 70 gambi per metro lineare.

ClayTec
Lehm in Bestform.

Specifiche tecniche

Composizione / Ingredienti	Rete di canne naturali e fili di acciaio zincato.

Fornitura

Cod.Art.	Formato	Note	Unità misura	m² / rot	kg / m²	kg / rot
CL34.001S	1,8 x 10 m	Legatura ~ ogni 20 cm	M²	18	0,3	5,4

Stoccaggio

Il prodotto deve essere conservato in luogo asciutto e arieggiato, senza pellicola.

Lavorazione

La rete (compresi i fili di acciaio zincato) può essere tagliata con una forbici da giardino. Ritagli con una lunghezza sotto 30cm possono essere instabili e possono avere una lavorazione meno confortevole.
Il fissaggio sul sottofondo viene eseguito con chiodi zincati o meglio con graffette zincate. Nella copertura di soffitti o sottotetti la lunghezza delle graffette deve essere di almeno 25 mm, nella copertura di pareti almeno di 16 mm.
Il fissaggio deve avvenire in modo tale che il filo continuo resistente sia indirizzato verso l'applicatore. Con questo filo i gambi vengono fissati in modo definitiivo insieme al cappotto al sottofondo.
Per la stabilizzazione di alti pacchetti di argilla il cannucciato viene posato nella prima mano, eventualmente fissato e ricoperto subito con la seconda mano. Dopo può essere inserita un altrocannucciato girato a 90°.

Voce di capitolato

Fornitura e posa in opera di ClayTec CANNUCCIATO, cannucciato portaintonaco per l'applicazione interna di intonaci in argilla a parete e soffitto, utilizzabile sull'esterno per intonaci in calce. Rete di canne naturali e fili di acciaio zincato. 70 gambi per metro lineare, fissaggi ogni 20 cm cir~ La rete (compresi i fili di acciaio zincato) può essere tagliata con una forbici da giardino. Ritagli con una lunghezza sotto 30 cm possono essere instabili e possono avere una lavorazione meno confortevole. La quantità necessaria per armare delle superfici si considera come m² di superficie da intonacare più 10-20% di riserva per tagli e sovrapposizioni. Il fissaggio sul sottofondo viene eseguito con chiodi zincati o meglio con graffe zincate. Nella copertura di soffitti o sottotetti la lunghezza delle graffe deve essere di almeno 25 mm, nella copertura di pareti almeno di 16 mm. Il fissaggio deve avvenire in modo tale che il filo continuo resistente sia indirizzato verso l'applicatore. Con questo filo i gambi vengono fissati in modo definitivo insieme al cappotto al sottofondo. Per la stabilizzazione di alti pacchetti di argilla il cannucciato viene posato nella prima mano, eventualmente fissato e ricoperto subito con la seconda mano. Dopo può essere inserita un altrocannucciato girato a 90°. Per applicazioni successive l'intonaco non deve essere inumidito prima di essere applicato. Confezione in rotoli: Larghezza 2,0 m, Lunghezza 10,0 m. Il prodotto

deve essere conservato in luogo asciutto e arieggiato, senza pellicola.