



ClayTec RETE DI ARMATURA

ClayTec Reti per l'armatura superficiale dei pannelli in argilla per costruzioni a secco

Descrizione

Reti per l'armatura superficiale dei pannelli in argilla, pannelli isolanti in fibra di legno, pannelli portaintonaco in lana di legno, intonaci d'argilla e intonaci di calce. Sono disponibili in tre versioni:

- Rete di lino, ecologica e facilmente lavorabile
- Rete di juta, ecologica a base di fibre di juta
- Rete in fibra di vetro: facilmente lavorabile



Specifiche tecniche

Composizione / Ingredienti

Rete di lino: ecologica e facilmente lavorabile, buona lavorabilità - filato di lino irrigidito con amido;
Peso ~ 60 g/m², dimensione della maglia ~ 5 x 5 mm.
Rete di juta: ecologica a base di fibre di juta irrigidite con amido;
Peso 120 g/m², dimensione della maglia ~ 4,5x4,5 mm.
Rete in fibra di vetro: buona lavorabilità;
Peso 65 g/m², dimensione della maglia 5,5x5,5 mm.

Fornitura

Cod.Art.	Formato	Note	Unità misura	m ² / rot	kg / m ²	kg / rot
CL35.002	1 x 50 m	Rete di juta: ecologica - peso ~ 120 g/m ² - dimensione della maglia ~ 4,5 x 4,5 mm - 1 x 50 m	M ²	50	0,12	6
CL35.010	1 x 100 m	Rete in vetro: buona lavorabilità - peso ~ 65 g/m ² - dimensione della maglia ~ 5,5 x 5,5 mm - 1 x 100 m	M ²	100	0,07	6,5

Stoccaggio

Il prodotto può essere conservato per almeno tre anni in luogo asciutto, arieggiato e protetto dai raggi solari diretti.

Voce di capitolato

ClayTec RETE DI LINO

Fornitura e posa in opera di ClayTec RETE DI LINO, rete rinforzata in filato di lino. Settore d'impiego: armatura delle superfici per pannelli in fibra di legno, pannelli di argilla e pannelli da intonaco ClayTec PANNELLO d'ARGILLA D16, intonaci di argilla, intonaco da interni a base di calce. Armatura delle superfici: stendere grossolanamente uno strato di 3 mm di ClayTec COLLANTERASANTE IN ARGILLA con o una spatola o un frattone dentato. La rete va posata sull'intonaco fresco ancora plastico e annegata utilizzando un frattazzo in feltro. Prima del rivestimento successivo, gli strati di armatura devono essere completamente asciutti. Procedere in modo simile con altri intonaci di argilla ClayTec. Prima dell'intonacatura successiva, le miscele o le malte applicate per il montaggio della rete devono essere completamente asciutte. Nota: i pannelli isolanti minerali e i pannelli in fibra di legno vanno sempre armati a tutta superficie. Quantità necessaria: dimensione delle superfici da intonacare, in m², più 10-20% di riserva per tagli e sovrapposizioni. Ordito/trama ~ 20/20 fibre per 10 cm, maglia ~ 5x5 mm, ~ 45 g/m². In rotoli. Armatura di superfici largh. 100 cm, lung. 35 m - lung. 100 m.

ClayTec RETE DI JUTA

Fornitura e posa in opera di ClayTec RETE DI JUTA, rete in fibre naturali di juta, rinforzata con amidi. Settore d'impiego: armatura delle superfici per ClayTec PANNELLO d'ARGILLA D16, intonaci di argilla (come ClayTec MINERAL 20), intonaco da interni a base di calce. Armatura delle superfici: stendere grossolanamente l'intonaco di fondo in argilla o l'intonaco di finitura in argilla a grana fine. La rete d'armatura va posata

sull'intonaco fresco ancora plastico e annegata utilizzando un frattazzo in feltro. La sovrapposizione nell'area dei giunti deve essere di ca 10 cm. Per le superfici realizzate con ClayTec PANNELLO d'ARGILLA D16 sulla rete va applicato uno strato sottile di intonaco di finitura in argilla a grana fine. Prima dell'intonacatura successiva, gli intonaci applicati per il montaggio della rete devono essere completamente asciutti. Avvertenze: la rete di juta non deve essere inumidita. Armatura delle superfici: dopo l'asciugatura dell'intonaco di fondo e prima dell'applicazione dell'intonaco di finitura è necessario verificare ed eventualmente migliorare l'aderenza della rete sul sottofondo, in particolare nelle aree degli angoli. La rete non è adatta per l'armatura di intonaci a base di calce all'esterno. Quantità necessaria: armatura delle superfici come m² di superficie da intonacare, più 10-20% di riserva per tagli e sovrapposizioni. Peso ~ 120 g/m² Armatura delle superfici: ordito/trama ~ 21/20 fibre per 10 cm, maglia ~ 4,5x4,5 mm Armatura dei giunti: ordito/trama ~ 31/26 fibre per 10 cm, maglia ~2,3x2,9 mm In rotoli. Larghezza: 100 cm. Lunghezza 50 m.

ClayTec RETE DI VETRO

Fornitura e posa in opera di ClayTec RETE DI VETRO, rete in fibra di vetro, con rivestimento polimerico, per rete a maglia. Settore d'impiego: armatura di superfici per costruzioni a secco o su sistemi di isolamento interno con isolanti, pannelli in argilla, intonaci di argilla, intonaco da interni a base di calce. Armatura delle superfici: stendere grossolanamente la base di ClayTec COLLANTERASANTE IN ARGILLA, l'intonaco ClayTec MINERAL 20, o l'intonaco di finitura in argilla ClayTec FEIN 06. La rete d'armatura va posata sull'intonaco fresco ancora plastico e annegata utilizzando un frattazzo in feltro. La sovrapposizione nell'area dei giunti deve essere di ca 10 cm. Prima dell'intonacatura successiva, le miscele o le malte applicate per il montaggio della rete devono essere completamente asciutte. Quantità necessaria: armatura delle superfici come m² di superficie da intonacare, più 10-20% di riserva per tagli e sovrapposizioni. Peso ~ 65g/m², ordito/trama ~ 16/16 fibre per 10 cm, maglia ~ 5,5x5,5 m.