



IMPREGNANTE e FISSATIVO

ClayTec impregnante e fissativo il trattamento delle superfici sfarinanti

Descrizione

Fissativo e consolidante per fondi sfarinanti e friabili. (Non applicare in aree soggette a spruzzi, come le pareti di doccia e vasca!)

Campi di applicazione

Impregnante e fissativo liquido per il consolidamento di fondi sabbiosi, ad esempio a base di calce o cemento, prima dell'applicazione degli intonaci in argilla.



Specifiche tecniche

Composizione / Ingredienti	Acqua, silicato di potassio, dispersione, additivi < 1%.
-----------------------------------	--

Fornitura

Cod.Art.	Volume [Contenuto]	Note	Unità misura	pez / car	pez / ban	kg / pez
CL13.400	1 l	Resa 5 m ²	ST	6	-	1
CL13.405	10 l	Resa 50 m ²	ST	-	60	10

Stoccaggio

Il prodotto può essere conservato per almeno un anno in confezioni chiuse e in luogo fresco e asciutto (privo di ghiaccio). Richiudere bene le confezioni iniziate.

Lavorazione

Applicare generosamente su tutta la superficie con un rullo o un pennello a pelo corto. Se l'impregnante deve penetrare in profondità nel fondo, consigliamo di ripetere l'applicazione più volte, bagnato su bagnato.

Voce di capitolato

Fornitura e posa in opera di ClayTec IMPREGNANTE E FISSATIVO, composto da acqua, silicato di potassio, dispersione, coadiuvanti < 1%. Da utilizzare prima dell'applicazione di intonaci di argilla o dell'incollaggio di pannelli da intonaco a secco e di isolamento interno, per fissare sottofondi in calce o cemento con formazione di sabbia. Il prodotto va applicato generosamente su tutta la superficie con un rullo a pelo corto o con una pennello. Prima dell'applicazione rimuovere i residui sciolti dal sottofondo. Rimuovere con una spazzola la sabbia facilmente asportabile. Temperatura del sottofondo 5-25 °C. L'applicazione successiva può essere effettuata solo dopo l'asciugatura completa, non prima che siano trascorse 48 ore. L'asciugatura dipende da temperatura e umidità dell'aria. Resa 1l per 5 mq