


# Stucco d'argilla

Stucco liscio per superfici in intonaco di finitura in argilla a grana fine

## Descrizione

ClayTec Stucco d'argilla è una ulteriore soluzione per la finitura sottile su pannelli a secco. Può chiudere pori fino ad un massimo di 0,5 mm, applicabile in più passate. Si possono ottenere superfici di qualità Q3.
Composizione: argilla e terra cruda, talco, polvere di calce, gesso, diatomee, fibre vegetali sottili, cellulosa.

ClayTec
Lehm in Bestform.

## Specifiche tecniche

| | |
|---|---|
| **Composizione / Ingredienti** | Argilla e terra cruda, talco, calcare macinato, gesso, polvere di slice, fibre vegetali sottilisime, cellulosa. |

## Fornitura

| Cod.Art. | Volume [Contenuto] | Note | Unità misura | pez / ban | kg / pez |
|---|---|---|---|---|---|
| CL13.531 | 10 kg CHIARO-naturale | Resa ~ 7,5 m² | ST | 33 | 10 |

## Stoccaggio

Conservare in luogo asciutto. Il prodotto può essere conservato per almeno tre anni.

## Lavorazione

Prima di applicare lo stucco, spazzare le superfici. Lo STUCCO D'ARGILLA viene tirato sulla superficie. Lo spessore di applicazione dello stucco è < 0,5 mm, pertanto vengono solo riempiti e chiusi i pori e la struttura del sottofondo.
La levigatura viene effettuata con una leggera pressione e "spatola chiusa", fino a quando si riesce a ottenere una superficie liscia omogenea. Sconsigliamo un'ulteriore compattazione.

## Voce di capitolato

Fornitura e posa di ClayTec STUCCO D'ARGILLA per finitura di intonaci in argilla a grana fine ClayTec e altri sottofondi sufficientemente lisci, quali superfici intonacate, pannelli in cartongesso e in gessofibra ecc. Composto di Argilla e terra cruda, talco, calcare macinato, gesso, polvere di silice, fibre vegetali sottilissime, cellulosa. Il sottofondo sarà sufficientemente liscio e trattato con PRIMER DIE WEISSE. La posa sarà a due mani con asciugatura e levigatura con carta abrasiva tra le due mani. La lavorazione della superficie finale, con spatole giapponesi in acciaio o plastica, sarà scelta della DD.LL. La superficie sarà quindi pronta per la pittura, con primer, o trattamento superficiale.
ClayTec STUCCO D'ARGILLA è fornito in polvere, in secchi da 10 kg (resa ~ 20 m²).

prodotto validato
eco INSTITUT TESTED PRODUCT ID0117 - 11340 - 002