

NATURAkalk

NATURAkalk PRIMER R

Primer fissativo bianco riflettente

Vantaggi

- riduce l'assorbimento del supporto pur consentendone la necessaria traspirazione
- uniforma gli assorbimenti rendendo più facile l'applicazione delle mani di finitura
- agisce sempre in profondità, per questo motivo costituisce l'ideale mano di preparazione per l'applicazione di idropitture o rivestimenti
- ottima adesione anche su superfici particolarmente difficili
- le microsfere di vetro hanno un effetto antimuffa e sono un additivo anticondensa molto efficace

Descrizione

Primer anticondensa con microsfere riflettenti in vetro per NATURAKALK PROTECT PR o IR, con ottime proprietà fissative, ancoranti, con buona copertura.
Questa tecnologia delle Glass-Bubbles (microsfere di vetro) viene utilizzata come additivo per vernici a riduzione di densità e inibizione delle muffe.

Campi di applicazione

- ideale per interventi di ripristino su pareti con depositi di alghe, fenomeni batterici e muffe
- pretrattamento di sottofondi prima delle finiture riflettenti tipo NATURA KALK Protect PR o IR
- qualsiasi intonaco (rustico, civile, a gesso, malte secche, cartongesso, calcestruzzo, prefabbricati, cemento a vista ecc.)
- per interni ed esterni

Dati tecnici

- Colore: bianco
- Resa: 8 -10 m²/l

Specifiche tecniche

Composizione / Ingredienti	a base di resine acriliche IN MICROEMULSIONE ad alta penetrazione, 3M Glass Bubble/microsfere di vetro, pigmenti, cariche, filler coprenti

Fornitura

Cod.Art.	Volume [Contenuto]	Note	Unità misura	kg / pez
NKPRIMSRI04	4 l	Resa ~ 36 m²	ST	4
NKPRIMSRI14	14 l	Resa ~ 126 m²	ST	14

Stoccaggio

6 mesi nei contenitori originali ben chiusi e stoccati in ambiente coperto, al riparo dalla luce diretta del sole ad una temperatura compresa fra i + 5°C e i + 35°C.

Lavorazione

L'applicazione del prodotto può avvenire a pennello, rullo o spruzzo diluendo il prodotto dal 20% al 30% con acqua a seconda dell'assorbimento del supporto.
Durante l'applicazione proteggere bene le zone da non verniciare, stendere in modo uniforme evitando colature.
SOVRAPPLICAZIONE:
Dopo 4 – 6 ore (dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.) i tempi di essiccazione delle idropitture dipendono strettamente dalle condizioni di umidità e di

temperatura.