


Serge Ferrari | Stamisol

# STAMCOLL AS

Collante/sigillante universale resistente all'acqua

## Vantaggi

- Ottima adesione senza primer su numerosi sottofondi.
- Buona resistenza agli agenti atmosferici, all'invecchiamento e ai raggi UV
- Polimerizzazione rapida anche in strati spessi
- Permanentemente elastica - per incollaggi che compensano tensione
- Quasi inodore
- Sovraverniciabile
- Privo di solventi

## Descrizione

Collante in cartuccia monocomponente di alta qualità.
Campo di applicazione: da utilizzare con Stamisol ECO/DW/FA/FI.
Colore: nero
Resa: per cartuccia da 310 ml circa 8 rm con perlina da 8 mm

## Specifiche tecniche

| | |
|---|---|
| **Indurimento in 24 ore a 23°C, 50% u.r.** | ~ 2-3 mm |
| **Densità a 23°C, 50% u.r.** | ~ 1,35 g/cm³ |
| **Tempo di formazione della pelle a 23°C, 50% u.r.** | ~ 15 min |
| **Conservabilità a 23°C, 50% u.r.** | 9 mesi dalla produzione / Monate ab Herstellung |
| **Resistenza alla temperatura [°C]** | -40 / +90 |
| **Temperatura di applicazione [°C]** | +5 / +40 |
| **Viscosità** | pastoso, morbido / pastös, weich |

## Fornitura

| Cod.Art. | Volume [Contenuto] | Note | Unità misura | pez / car | kg / pez | kg / car |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKAKL | 310 ml | basta per ~ 8 m | ST | 20 | 0,31 | 6,2 |

## Lavorazione

- Si indurisce attraverso la reazione con l'umidità