

ROFLEX SOLIDO

Membrana passatubi con superficie completamente adesiva e intonacabile, per interni ed esterni

Vantaggi

- mantiene asciutti gli elementi edili: ermeticità interna ed esterna nelle costruzioni in muratura e in calcestruzzo
- giunzione sicura con colla SOLID impermeabile all'acqua
- lavorare con praticità: i tubi si possono spingere e tirare – la giunzione rimane ermetica
- estremamente flessibile ed elastica, senza parti sporgenti
- costruire a norma: per giunzioni impermeabili all'aria secondo DIN 4108-7, SIA 180 e OENORM B 8110-2
- ottimi risultati nel test delle sostanze nocive, testato secondo i criteri ISO 16000

Campi di applicazione

Membrana con superficie completamente adesiva e intonacabile per giunzioni veloci, resistenti ed ermetiche di passatubi attraverso pareti e soffitti in muratura o calcestruzzo, così come su pannelli in fibra di legno e in derivati del legno, all'interno e all'esterno.

Specifiche tecniche

Composizione / Ingredienti	Materiale: feltro di supporto in PP, membrana speciale in PP copolimero, anello di tenuta: EPDM Adesivo: modificato SOLID resistente all'acqua Strato di separazione: pellicola siliconata in PE
Prestazioni dell'incollaggio, prima e doppo l'invecchiamento (DIN 4108-11)	superata / bestanden
Colore	nero / schwarz
Esposizione agli agenti atmosferici [mesi]	3
Resistenza alla temperatura [°C]	duratura / dauerhaft -40 / +150
Intonacabile	sì / ja
Temperatura di applicazione [°C]	> -10

Fornitura

Cod.Art.	Note	Unità misura	pez / car	kg / pez	kg / car
PCRO05SN	Per tubo Ø 50-80 mm - membrana Ø 20 cm	ST	6	0,03	0,2
PCRO10SN	Per tubo Ø 59-120 mm - membrana Ø 25 cm	ST	6	0,05	0,3
PCRO15SN	Per tubo Ø 120-170 mm - membrana Ø 29,6 cm	ST	6	0,07	0,4
PCRO20SN	Per tubo Ø 180-220 mm - membrana Ø 34,6 cm	ST	6	0,08	0,5

Stoccaggio

In un luogo fresco e asciutto.

Lavorazione

Condizioni generali

Le giunzioni non devono essere sottoposte a sforzi di trazione.
Sfregare con decisione i nastri adesivi. Fare attenzione a una contropressione sufficiente.
Giunzioni impermeabili al vento e all'aria o sicure contro la pioggia possono essere ottenute solo nel caso in cui i freni al vapore o le membrane sottotegola e per facciate siano posate senza pieghe.
Un'elevata umidità dell'aria ambientale dev'essere eliminata rapidamente mediante una ventilazione coerente e continua, eventualmente impiegando un essiccatore da cantiere.

Supporti

Prima dell'incollaggio pulire i supporti.
L'incollatura su superfici ghiacciate non è possibile. Assicurarsi che non vi siano residui di sostanze repellenti sui materiali da incollare (es. grassi o siliconi). Verificare che i supporti siano sufficientemente asciutti e robusti.
Si ottiene una sigillatura duratura su tutte le membrane pro clima per interni ed esterni, altre membrane freno al vapore e barriere all'aria (es. PE, PA, PP e alluminio) così come membrane sottotegola o per rivestimenti (es. PP e PET).
Incollature e raccordi possono essere realizzati su legno piallato e verniciato, plastiche dure o metallo (ad es. tubi, finestre etc.), pannelli duri in derivati del legno (truciolato, OSB e BFU, MDF e pannelli sottotegola in fibra di legno).
Nel caso di incollaggio di pannelli sottotegola in fibra di legno e su supporti lisci minerali è necessario il pretrattamento con TESCON PRIMER.
Supporti in calcestruzzo o intonaco non devono sfarinare.
I migliori risultati ai fini della sicurezza della costruzione si ottengono su supporti di alta qualità.
La verifica dell'idoneità del supporto rientra nella responsabilità del posatore. Si consiglia eventualmente di effettuare dei test d'incollaggio.
Nel caso di supporti non robusti è consigliabile un pretrattamento con TESCON PRIMER.

Atossicità certificata secondo ISO 16000

Schadstoffgeprüft nach AgBB