

TESCON NAIDECK

Nastro biadesivo per la sigillatura dei chiodi

Vantaggi

- Ottimo effetto isolante: il sigillante penetra nel foro attraverso il chiodo o la vite
- Conforme ai regolamenti: risponde ai requisiti di ZVDH e SIA 232/1
- Sicuro durante la fase di costruzione: adatta all'utilizzo come copertura ausiliaria

Campi di applicazione

Nastro sigillante per chiodi da applicare sotto la controlistellatura in strutture di copertura inclinate.
Secondo la Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks (ZVDH), associazione centrale dei copritetti tedeschi, l'utilizzo di nastri sigillanti per chiodi in relazione a "sottotetto/sottomanto assicurato con giunti e perforazioni" (varianti di SOLITEX connect) è una misura supplementare necessaria in presenza di "requisiti più elevati" (ad es. valori inferiori all'inclinazione standard del tetto).
Per tali requisiti, TESCON NAIDECK è adatto anche come misura supplementare per la creazione di una copertura ausiliaria.

Specifiche tecniche

Composizione / Ingredienti	Materiale: caucciú butilico Strato di separazione: carta siliconata
Colore	nero / schwarz
Esposizione agli agenti atmosferici [mesi]	6 (posa sotto la controlistellatura / verbaut unter der Konterlatte)
Resistenza alla temperatura [°C]	continua / dauerhaft -40 / +80
Temperatura di applicazione [°C]	+5 / +35
Spessore [mm]	1,0

Fornitura

Cod.Art.	Formato	Unità misura	rot / car	rot / ban	kg / rot	kg / car
PCNAID	5 cm x 20 m	RO	24	576	1,34	32,16

Stoccaggio

In un luogo fresco e asciutto.

Lavorazione

Condizioni generali

Misure di messa in sicurezza contro la perforazione possono essere raggiunte solo mediante membrane sottotetto e sottomanto posate senza pieghe e un raccordo di colla su entrambi i lati.
Per permettere la lavorazione, le temperature di giorno e di notte devono essere >5 °C.

Supporti

Prima dell'incollaggio pulire i supporti.
L'incollatura su superfici ghiacciate non è possibile. Assicurarsi che non vi siano residui di sostanze repellenti sui materiali da incollare (es. grassi o siliconi). Verificare che i supporti siano sufficientemente asciutti e robusti.
Si può realizzare una sigillatura durevole dei chiodi con tutte le membrane pro clima per esterni e altre membrane sottotegola o per rivestimenti

(es. PP e PET) così come MDF e pannelli sottotegola in fibra di legno.
I migliori risultati ai fini della sicurezza della costruzione si ottengono su supporti di alta qualità.
La verifica dell'idoneità del supporto rientra nella responsabilità del posatore. Si consiglia eventualmente di effettuare dei test d'incollaggio.
Nel caso di supporti non robusti è consigliabile un pretrattamento con TESCON PRIMER.

Voce di capitolato

Fornitura e posa in opera di nastro biadesivo in gomma butilica TESCON NAIDECK, in pellicola portante estensibile in PE e carta siliconata, per la sigillatura di fori dei chiodi sotto la controlistellatura, in strutture di copertura inclinate. TESCON NAIDECK mono indicato per realizzare coperture in conformità con le schede prodotto ZVDH per membrane sottotetto e sottomanto. Prima dell'incollaggio, pulire i supporti con una scopa, un panno o aria compressa. Spianare i supporti minerali non livellati eventualmente con una finitura. L'incollaggio su superfici ghiacciate non è possibile. Assicurarsi che non vi siano residui di sostanze repellenti sui materiali da incollare (es. grassi o siliconi). Verificare che i supporti siano sufficientemente asciutti e robusti. Si ottiene una sigillatura duratura su tutte le membrane pro clima per esterni e altre membrane sottotetto o per rivestimenti (es. PP e PET). Gli incollaggi possono essere realizzati su legno piallato e verniciato, plastiche dure, pannelli duri in derivati del legno (truciolato, OSB e BFU) nonchè su supporti minerali come calcestruzzo e muratura. I migliori risultati ai fini della sicurezza della costruzione si ottengono su supporti di alta qualità. La verifica dell'idoneità del supporto rientra nella responsabilità del posatore. Si consiglia eventualmente di effettuare dei test d'incollaggio. Nel caso di supporti non robusti è consigliabile un pretrattamento con TESCON PRIMER RP. Colore: nero. Temperatura di applicazione: +5 °C fino a +35 °C. Resistenza alla temperatura: continua -40 °C fino a +80 °C . Spessore: ca 1 mm. Dimensioni rotolo: 20 m x 0,05 m.