



TESCON NAIDECK MONO

Nastro monoadesivo per la sigillatura dei chiodi

Vantaggi

- Ottimo effetto isolante: il sigillante penetra nel foro attraverso il chiodo o la vite
- Facile da premontare sulla controlistellatura
- Conforme ai regolamenti: risponde ai requisiti di ZVDH e SIA 232/1
- Sicuro durante la fase di costruzione: adatta all'utilizzo come copertura ausiliaria

Campi di applicazione

Nastro monoadesivo in gomma butilica con acrilato modificato per la sigillatura di fori dei chiodi sotto la controlistellatura, in strutture di copertura inclinate. TESCO NAIDECK mono è indicato per realizzare coperture in conformità con le schede prodotto ZVDH per membrane sottotegola.



Specifiche tecniche

Composizione / Ingredienti	Supporto: pellicola PE Adesivo: caucciù modificato con acrilato modificato Strato di separazione: pellicola siliconata in PE
Colore	caucciù butilico: grigio, pellicola: nera / Butylkautschuk: grau, Folie: schwarz
Esposizione agli agenti atmosferici [mesi]	6 (posa sotto la controlistellatura / verbaut unter der Konterlatte)
Resistenza alla temperatura [°C]	continua / dauerhaft -40 / +80
Temperatura di applicazione [°C]	-10 / +35
Spessore [mm]	1,1

Fornitura

Cod.Art.	Formato	Unità misura	rot / car	rot / ban	kg / rot	kg / car
PCNAIDM	4,5 cm x 20 m	RO	12	336	1,65	19,8

Stoccaggio

In un luogo fresco e asciutto.

Lavorazione

Condizioni generali

Le operazioni di protezione delle perforazioni e gli incollaggi che garantiscono lo scarico dell'acqua si possono effettuare solo su membrane sottotegola e sottomanto posate senza pieghe. Applicare TESCO NAIDECK senza interruzione tra controlistellatura e membrane sottotegola o sottomanto. In questo modo si garantisce che, dopo la definizione della distanza dei listelli, anche i chiodi o le viti della listellatura portante siano resi impermeabili. L'incollaggio può avvenire sulla controlistellatura o sul sottofondo da impermeabilizzare. Sfregare uniformemente il nastro. Per la lavorazione sono necessarie temperature diurne e notturne superiori ai 5 °C.

Supporti

Prima dell'incollaggio pulire i supporti.

L'incollatura su superfici ghiacciate non è possibile. Assicurarsi che non vi siano residui di sostanze repellenti sui materiali da incollare (es. grassi o siliconi). Verificare che i supporti siano sufficientemente asciutti e robusti.

TESCON NAIDECK mono può essere utilizzato su tutte le membrane per esterni pro clima, altre membrane sottotegola e membrane per rivestimenti (ad es. in PP e PET), oltre che su pannelli sottotegola in MDF e fibra di legno.

I migliori risultati per la sicurezza della struttura si ottengono su sottofondi piani non strutturati.

La verifica dell'idoneità del supporto rientra nella responsabilità del posatore. Si consiglia eventualmente di effettuare dei test d'incollaggio.

Nel caso di supporti non robusti è consigliabile un pretrattamento con TESCON PRIMER.

Atossicità certificata secondo

