


pro clima

# CONTEGA SOLIDO IQ-X

Nastro di raccordo pre-ripiegato intelligente per intonaco e finestre, a superficie completamente adesiva, per interni ed esterni

## Vantaggi

- applicazione sicura: lo stesso nastro per interni ed esterni grazie alla membrana funzionale intelligente
- minor tempo di lavoro perché pre-ripiegato e con una prima superficie adesiva libera
- giunzione sicura: la colla SOLID impermeabile all'acqua aderisce ottimamente anche su sottofondi minerali
- estremamente sottile: facile da piegare negli angoli
- costruire a norma: per giunzioni impermeabili all'aria secondo DIN 4108-7, SIA 180 e OENORM B 8110-2
- lato del tessuto intonacabile: passaggio definito tra raccordo per finestra e intonaco
- ottimi risultati nel test delle sostanze nocive, testato secondo i criteri ISO 16000

## Campi di applicazione

Per giunzioni interne impermeabili all'aria e con azione di freno al vapore di membrane e pannelli in derivati del legno su finestre, porte e superfici minerali. All'esterno per giunzioni impermeabili al vento e resistenti alla pioggia battente.

**Pellicola di separazione suddivisa in**
larghezza - suddivisa (circa)

- 80 mm - 15 | 65 mm
- 100 mm - 15 | 35 | 50 mm
- 150 mm - 15 | 65 | 70 mm

## Specifiche tecniche

| | |
|---|---|
| **Composizione / Ingredienti** | Supporto: membrana speciale di feltro PP e membrana speciale PE-copolimeri<br>Adesivo: modificato SOLID resistente all'acqua<br>Strato di separazione: pellicola siliconata divisa in PE |
| **Prestazioni dell'incollaggio, prima e doppo l'invecchiamento (DIN 4108-11)** | superata / bestanden |
| **Colore** | nero, stampa: verde / schwarz, Druck: grün |
| **Esposizione agli agenti atmosferici [mesi]** | 8 |
| **Valore sD a diffusione igrovaribile [m]** | 0,4 - > 25 |
| **Resistenza alla temperatura [°C]** | duratura / dauerhaft -40 / +90 |
| **Intonacabile** | sì / ja |
| **Temperatura di applicazione [°C]** | > -10 |
| **Colonna d'acqua [mm]** | > 2.500 |

## Fornitura

| Cod.Art. | Formato | Unità misura | pez / car | pez / ban | kg / pez | kg / car |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCSIQX08 | 8 cm x 20 m | ST | 12 | 252 | 0,67 | 8,04 |
| PCSIQX10 | 10 cm x 20 m | ST | 8 | 240 | 1,23 | 9,84 |
| PCSIQX15 | 15 cm x 20 m | ST | 6 | 126 | 1,85 | 11,1 |

## Stoccaggio

In un luogo fresco e asciutto.

## Lavorazione

**Condizioni generali**

Le giunzioni non devono essere sottoposte a sforzi di trazione.
Sfregare con decisione i nastri adesivi. Fare attenzione a una contropressione sufficiente.
Si possono ottenere raccordi sicuri contro la pioggia battente, impermeabili all'aria o al vento solo mediante una posa senza pieghe del nastro di raccordo.
Un'elevata umidità dell'aria ambientale dev'essere eliminata rapidamente mediante una ventilazione coerente e continua, eventualmente impiegando un essiccatore da cantiere.
In caso di intonacatura, seguire le raccomandazioni del produttore dell'intonaco per sottofondi non assorbenti. Può necessario un ponte di tenuta.

**Supporti**

Prima dell'incollaggio pulire i supporti. Spianare i supporti minerali non livellati eventualmente con una finitura.
L'incollatura su superfici ghiacciate non è possibile. Assicurarsi che non vi siano residui di sostanze repellenti sui materiali da incollare (es. grassi o siliconi).
La larghezza del nastro da intonacare di regola non dovrebbe superare i 60 mm o il 50 % della superficie della spalletta. Per indicazioni dettagliate fare riferimento al produttore dell'intonaco.
Verificare che i supporti siano sufficientemente asciutti e robusti.
Si ottiene una sigillatura duratura su tutte le membrane pro clima per interni ed esterni, altre membrane freno al vapore e barriere all'aria (es. PE, PA, PP e alluminio) così come membrane sottotegola o per rivestimenti (es. PP e PET).
Le incollature possono essere realizzate su legno piallato e verniciato, plastiche dure, pannelli duri in derivati del legno (truciolato, OSB e BFU), metallo (ad es. tubi, finestre etc.) nonché su supporti minerali come calcestruzzo e muratura.
I migliori risultati ai fini della sicurezza della costruzione si ottengono su supporti di alta qualità.
La verifica dell'idoneità del supporto rientra nella responsabilità del posatore. Si consiglia eventualmente di effettuare dei test d'incollaggio.
Nel caso di supporti non robusti è consigliabile un pretrattamento con TESCON PRIMER.

Atossicità certificata secondo ISO 16000