

Serge Ferrari | Stamisol

Stamisol A1

Membrana incombustibile e traspirante

Vantaggi

- Massima protezione antincendio: membrana universale incombustibile con la massima classe di protezione antincendio A1 (garanzia a vita), ideale per progetti edilizi che devono soddisfare i più severi requisiti di protezione antincendio, come grattacieli, edifici pubblici ed edifici industriali
- Sicurezza per le persone e gli edifici: protezione antincendio ottimale per gli occupanti e gli edifici, prolunga i tempi di evacuazione per supportare i vigili del fuoco
- Resistenza agli agenti atmosferici: resiste a temperature estreme e dispone di un certificato W2 per l'impermeabilità, l'idoneità per facciate chiuse e giunti ombreggiati, funzionalità duratura anche in caso di esposizione intensiva al calore e ai raggi UV
- Applicazioni versatili: adatto per una vasta gamma di scenari applicativi impegnativi (ad es. rivestimenti di facciate, coperture di terrazze) e allo stesso tempo facile ed efficiente da installare grazie alla sua struttura robusta e al leggero supporto in tessuto di vetro

Descrizione

Membrana incombustibile, classe A1 di reazione al fuoco, traspirante Sd 0,1m. Applicazione universale per facciate. Disponibile in colore bianco o nero melange.

Campi di applicazione

- Incollaggio con STAMCOLL SAFE
- Consumo di STAMCOLL SAFE: ca. 4 cartucce per 1 rotolo di STAMISOL A1

Specifiche tecniche

Composizione / Ingredienti	Supporto: Tessuto di vetro Rivestimento: Elastomero
Reazoine al fuoco [classe fuoco]	VKF 6q.3 / RF 1
Reazione al fuoco (EN 13501-1) [classe Euro]	A1
Peso totale [g/m²]	260
Resistenza allo strappo da chiodo longitudinale / trasversale [N]	200/200
Resistenza alla trazione longitudinale / trasversale dopo l'invecchiamento [N/5 cm]	1300/1300
Resistenza alla trazione longitudinale / trasversale prima dell'invecchiamento [N/5 cm]	1600/2000
Valore sD [m]	0,1
Resistenza alla temperatura [°C]	-30 / +250
Resistenza al passaggio dell'acqua prima dell'invecchiamento (EN 1928)	W2
Resistenza al passaggio dell'acqua dopo 90 gg a 70°C e 5000 ore di irraggiamento UV	W2

Fornitura

Cod.Art.	Formato	Unità misura	m² / rot	m² / ban	rot / ban	kg / m²	kg / rot
SSTA1S	32 x 2,656 m - nero	M²	85	2125	25	0,26	22,1
SSTA1W	32 x 2,656 m - bianco	M²	85	2125	25	0,26	22,1