



## DASAPLANO 0,01 connect

Membrana barriera all'aria per il risanamento del tetto dall'esterno



### Specifiche tecniche

|                                                                |                                             |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Permeabilità al vapore acqueo [ $\mu$ ]                        | 20                                          |
| Comportamento al fuoco [EN 13501]                              | E                                           |
| Adatta come copertura temporanea                               | sì / ja                                     |
| Indice di combustibilità (CH)                                  | 5.2                                         |
| Resistenza all'invecchiamento                                  | superata / bestanden                        |
| Allungamento longitudinale [%]                                 | 55 %                                        |
| Allungamento trasversale [%]                                   | 70 %                                        |
| Colore                                                         | azzurro / hellblau                          |
| Grammatura [ $\text{g}/\text{m}^2$ ]                           | 145                                         |
| Esposizione agli agenti atmosferici [mesi]                     | 14 Tage; 7 Tage bei $\leq 10^\circ\text{C}$ |
| Resistenza a trazione longitudinale [ $\text{N}/5\text{ cm}$ ] | 270                                         |
| Resistenza a trazione trasversale [ $\text{N}/5\text{ cm}$ ]   | 200                                         |
| Impermeabilità all'aria                                        | durchgeführt                                |
| Tessuto di protezione e di copertura                           | Polypropylen-Mikrofaser                     |
| Valore sD a diffusione igrovariabile [m]                       | 0,01                                        |
| Bordi autoadesivi                                              | Wasserfester SOLID-Kleber                   |
| Resistenza alla temperatura [ $^\circ\text{C}$ ]               | continua / dauerhaft $-40 / +100$           |
| Membrana sottotetto / sottomanto                               | USB-A / UDB-A                               |
| Conducibilità termica $\lambda$ [ $\text{W}/\text{mK}$ ]       | 0,04                                        |
| Film                                                           | monolithische Polymermischung               |

|                                                                                          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Marchiatura CE                                                                           | vorhanden |
| Resistenza al passaggio dell'acqua [EN 1928]                                             | W1        |
| Resistenza allo strappo trasversale [N]                                                  | 135       |
| Resistenza allo strappo longitudinale [N]                                                | 135       |
| Colonna d'acqua [mm]                                                                     | > 2.500   |
| Impermeabilità all'acqua dei giunti con connect e in caso di incollaggio con TESCON VANA | W1        |
| Spessore [mm]                                                                            | 0,5       |

## Fornitura

| Cod.Art. | Formato     | Unità di misura | m <sup>2</sup> / rot | m <sup>2</sup> / ban | rot / ban | Netto kg / m <sup>2</sup> | Netto kg / rot |
|----------|-------------|-----------------|----------------------|----------------------|-----------|---------------------------|----------------|
| PCDSA01  | 50 x 1,50 m | M <sup>2</sup>  | 75                   | 1500                 | 20        | 0,16                      | 12             |

